


MarArt Michał Łojek

Ul. Sichrawy 19

33-300 Nowy Sącz

www.marart-renowacje.pl



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI POSADZKI

Należy zaznaczyć, że lastryko z którego wykonana jest posadzka, nie jest materiałem bardzo twardym i jest nieodporne na podstawowe zagrożenia eksploatacyjne jakimi są sól i piasek. Twardość lastryko na skali Mosha wnosi 2-3 pkt, natomiast twardość kwarcu (piasku) 7 pkt w skali 1-10. W związku z powyższym, należy dołożyć szczególnych starań by zabezpieczyć posadzkę przed dostawaniem się na jego powierzchnię piasku, a także soli, która matowi posadzkę oraz powoduje jej erozję

WYCIERACZKI:

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wejść do obiektu z zewnątrz wycieraczkami odpowiedniej wielkości.

Sugeruje się by wejścia zabezpieczyć następująco:

- a) Najpierw umieścić wycieraczkę szczotkową, której długość będzie na tyle wystarczająca, że dowolny kombinacja kroków nie pozwoli jej ominąć przez każdego z butów. Zadaniem tej wycieraczki będzie eliminacja wszystkich zabrudzeń sypkich i dużych, takich jak piasek, liście, drobne śmieci.
- b) Za tą wycieraczką sugeruje się umieszczenie, estetycznej wycieraczki dywanowej miękkiej z gumowym podbiciem. Zadaniem tej wycieraczki będzie wysuszenie buta i zebranie soli i innych drobnych zanieczyszczeń.

CODZIENNA PIELĘGNACJA POSADZKI:

Należy zaznaczyć, że posadzki betonowe i lastrykowe nie lubią środowiska wodnego które z czasem powoduje powolną erozję tych posadzek. W tym celu należy ograniczać nawadnianie posadzek.

- a) Najpierw powinno się odkurzyć posadzkę w celu zebrania piasku i innych zabrudzeń sypkich które mogłyby rysować posadzkę podczas mycia.
- b) Następnie przemyć posadzkę przy użyciu letniej wody oraz środka myjącego o neutralnym PH najlepiej mydła. Uwaga nie wolno do mycia używać octu, lub środków o odczynie kwaśnym. Uwaga czynność mycia posadzki nie powtarzać codziennie, szczególnie przy użyciu techniki wiaderko/mop. Mycia dokonywać tylko po zabrudzeniu posadzki tłuszczem lub innymi odczynnikami wilgotnymi. Poza tym posadzkę odkurzać. Posadzka jest zabezpieczona przed przenikaniem brudu wewnątrz struktury lastryka/marmuru.

DZIAŁANIA OKRESOWE

W celu podtrzymania osiągniętego stopnia impregnacji posadzki lastrykowej sugeruje się przeprowadzać następujące zabiegi pielęgnacyjne:

1) Raz na rok:

a) Przeprowadzić proces polerowania diamentowego polerką wysokoobrotową/ lub maszyną planetarną o ciężarze nie mniejszym niż 150 Kg przy użyciu narzędzi diamentowych o gridzie nie mniejszym niż 400 oraz polerowania przygotowujące o gridzie odpowiednim do głębokości i ilości zarysowań użytkowych na posadzce.

b) Następnie przeprowadzić krystalizację chemiczną posadzki przy użyciu profesjonalnych krystalizatorów kamieniarskich (technika na sucho) i szorowarki wolnoobrotowej.

Po etapie krystalizacji posadzkę należy zaimpregnować zgodnie z instrukcją opisaną w pkt. 1. Impregnację należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. Sugeruje się by działania te przeprowadzić po zakończeniu okresu zimy.

Tak prowadzona pielęgnacja posadzki pozwoli na utrzymanie wypracowanych efektów prac przez wiele lat .

Dystrybutorzy w/w preparatów:

Chemia do mycia: Każdy profesjonalny sklep z chemią sprzątającą

Preparat impregnujący klindex:– Klindex Polska, Sieradz – www.klindex.pl

Krystalizatory: Klindex – Krystalux, Akemi – AK2, lub inny równoważny.

Impregnat: Dynasil kamień, Sklepy kamieniarskie, np.: Lamot, narzędzia diamentowe, Zakopiańska 159, Kraków, T: 695419938

Dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam Państwa posadzki. W ramach pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W imieniu całego zespołu firmy MarArt

Michał Łojek

Właściciel

www.lastryko.com.pl